

Q326C120988
(XDTN26003467)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

05/10/2026

Trang/ Page: 1/2

- Tên mẫu
Name of sample : ĐÁ TỰ NHIÊN BLUE LIMESTONE BỀ MẶT GIẢ CỔ
BLUE LIMESTONE GOTHIC FINISH (HONED+TUMBLED)
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Dạng mẫu: 09 viên- (300×600×20) mm
Form: 09 slabs- (300×600×20) mm
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 28/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 28/09/2026 - 05/10/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CP SX VLXD VST
Số 17 phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) : Xem trang tiếp theo / *Refer to next page(s)*

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Trần Ngọc Sâm



Q326C120988
(XDTN26003467)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

05/10/2026
Trang/ Page: 2/2

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test Result	Mức chất lượng Quality Level
7.1	Khả năng chống trượt - Thử sàn nghiêng khi mang giày Phương dọc Slip resistance - Shod ramp test Longitudinal direction	o	BS EN 16165:2021	13,1	Phân loại khả năng chống trượt/ Slip resistance class DIN 51130 : 2014 R10 ($10^{\circ} < \alpha \leq 19^{\circ}$)

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.